

ФИДЖИ краска масляная полуглянцевая

Тип Универсальная краска на основе натурального масла, модифицированного алкидом.

Область применения Для наружных и внутренних работ по древесине и загрунтованному металлу (ограды, решетки, подоконники, водоотливы, оконные рамы, двери и т.д.). Применять для окраски столярных изделий, дощатых поверхностей, в том числе эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы. Не применять для новых бревенчатых поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма расхода 6-8 м²/л на пиленые поверхности, 8-12 м²/л на строганные поверхности в один слой.

Сухой остаток 75-85% по массе.

Удельный вес 1,2-1,5 кг/л в зависимости от цвета.

Разбавитель Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78.

Способ нанесения Кисть, валик.

Время высыхания При нормальных условиях - 24 часа. Следующий слой можно наносить через 24-48 часов в зависимости от условий при окраске. При пониженной температуре, высокой влажности, а также при нанесении толстым слоем продолжительность высыхания увеличивается.

Блеск Полуглянцевый.

Базисы Базис 1, базис 3.

Цвет Колеруется по каталогам "NCS", "RAL" и другим.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35⁰С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.

Тара Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л),
металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л).

ФИДЖИ краска масляная полуглянцевая

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений механически. При окраске деревянных поверхностей расчистить и шпатлевать смоляные «карманы». Ремонтируемые поверхности шлифовать, пыль и отслаивающееся покрытие удалить. При необходимости поверхности промыть водой и высушить. При наружных работах подготовленные поверхности, кроме старых покрытий, обработать грунтовочным антисептиком «Ява» согласно технической спецификации на материал. Металлические поверхности грунтовать алкидными противокоррозионными грунтовками. Не наносить на поверхности, окрашенные водно-дисперсионными красками.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Окраску производить при температуре +5-+25°C, относительная влажность воздуха – не более 80%.
Окраска	Краску наносить в два слоя валиком или кистью. Краску перед употреблением перемешать, на первый слой разбавить уайт-спиритом не более чем на 10% по объему, при окраске вторым слоем краску разбавлять до малярной вязкости. Рекомендуемая продолжительность межслойной сушки - не менее 24 часов. Не наносить краску поверх покрытий из водно-дисперсионных красок.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищать уайт-спиритом.
Состав	Алкидная смола, модифицированное масло, диоксид титана, уайт-спирит, сиккативы, доломит, функциональные добавки.
Охрана труда	При применении использовать защитные очки и перчатки. При нанесении распылением использовать респиратор. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть уайт-спиритом и смазать кремом. Соблюдать правила пожарной безопасности. При проливе применять песок для сбора. Ветошь, обтирочные материалы, пропитанные краской, удалять из зоны работ незамедлительно. Беречь от огня. Опасность материала обусловлена входящим в состав растворителем – уайт-спиритом. Не смешивать с другими красками и растворителями.
Охрана окружающей среды	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
Изготовитель	АО ТЕКНОС, Финляндия, Хельсинки, п/я 107, FI-00371, тел. +358 9 506 091, http://www.teknos.com