

## Caprice Satinato

---



**Caprice Satinato** – декоративная водорастворимая полупрозрачная акриловая лазурь с эффектом шёлка для внутренних работ. Используется для достижения различных декоративных эффектов.

### **Описание**

Декоративный акриловый состав с шелковым эффектом.

**Главные характеристики** Отделочный слой для интерьеров.

**Колеровка** Колеруется согласно цветовой карте Baldini Tescnocolor.

### **Подготовка поверхности**

#### **Стены**

##### **Новые**

Убедиться, что поверхность сухая и хорошо выдержанная. Очистить от возможных посторонних частиц и пыли. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения. Нанести на поверхность 2-3 слоя фоновой краски желаемого цвета или фактурную штукатурку.

##### **Старые**

Устранить все недостатки и неровности поверхности. Провести тщательную очистку поверхности для удаления остатков старой краски, штукатурки, грязи и т.д. Устранить все недостатки и неровности поверхности. Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения. Нанести на поверхность 2-3 слоя фоновой краски желаемого цвета или фактурную штукатурку.

#### **Поверхности из дерева**

##### **Новые**

Обработать поверхность мелкой наждачной бумагой. Нанести один слой грунта для дерева и еще раз обработать поверхность наждачной бумагой. Нанести на поверхность 2-3 слоя фоновой краски желаемого цвета.

##### **Старые**

Удалите краску с помощью наждачной бумаги. Устранить любые недостатки шпатлевкой. Нанести один слой грунта для дерева и еще раз обработать поверхность наждачной бумагой. Нанести на поверхность 2-3 слоя фоновой краски желаемого цвета.

#### **Поверхности из металла**

##### **Новые**

Очистить поверхность от жира и грязи. Обработать поверхность наждачной бумагой для удаления возможной ржавчины и каламина. Нанести один слой грунта для металла.

##### **Старые**

Обработать поверхность наждачной бумагой для удаления возможной ржавчины и старых слоев краски. Нанести один слой грунта для металла. Нанести на поверхность 2-3 слоя фоновой краски желаемого цвета.

### **Метод нанесения**

На подготовленную поверхность нанести кистью, тампоном, морской губкой или шпателем Caprice Satinato для получения желаемого эффекта. Для избегания появления стыков при нанесении рекомендуется работать от стены до стены.

**Технические характеристики и главные данные при +20<sup>0</sup> С и относительной влажности 60%**

**Плотность, кг/л** 1,01 – 1,05

**Вязкость, CPS Брукфилд** 2500 – 3500

**Теоретический расход (на один слой)** 5-10 м<sup>2</sup>/л

**Температура возгорания, С °** Не горюч

**Срок хранения (в сухих, прохладных помещениях)** Не менее 36 мес

**Высыхание на отлип, час** 2-4

**Полное высыхание, час** 24

**Перекрываемость, час** Через 12

**Наружные/внутренние поверхности** Нет/Да

**Цвета** Оттенки цветовой карты

**Вяжущее вещество** Акрил

**Очистка инструментов** Вода

**Разбавитель** Вода

**Нанесение при помощи валика, кисти, тампона, морской губки** Готово к использованию