

# Византия

Идеально подходит для воссоздания в интерьере «деревенского» стиля с мягким фактурным рисунком стен.

## Технические характеристики

### Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

### Внешний вид:

Белая густая паста.

### Расход:

Материал 1-3 кг/м<sup>2</sup> (в зависимости от метода нанесения).

Лазурь 60-80 г/м<sup>2</sup>.

### Состав:

Водная дисперсия полимера, пигмент, минеральные наполнители, производные целлюлозы, функциональные добавки, вода.

### Фасовка:

7 кг; 15 кг, 25 кг.

### Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -20<sup>0</sup>С не более одного месяца.

### Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5<sup>0</sup>С до +35<sup>0</sup>С.

### Инструмент:

Кельма из нержавеющей стали, шпатель-помощник, меховой валик, поролоновая губка, шлифовальная терка.

### Время высыхания:

От 24 до 48 часов (зависит от толщины наносимого слоя).

### Подготовка поверхности

Не требует идеально ровной подготовленной поверхности, скрывает мелкие дефекты стен. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 500 Optimist-Elite.

### Колеровка

Материал для данного способа нанесения в массе не колеруется. Для финишной отделки поверхности необходимо заколеровать Лазурь Optimist-Elite в желаемый цвет.

## Инструкция по нанесению




Первый слой покрытия наносится кельмой равномерным слоем от 1 до 3 мм.



Затем, не дожидаясь подсыхания поверхности, формируется рисунок.



После полного высыхания первого слоя, поверхность шлифуется для удаления гребешков, «задиrow» и неровностей с помощью шлифовальной терки (размер зерна 12-16). Возможную пыль удалить щеткой.



Нанесение финишного покрытия. Колерованная Лазурь наносится на готовую поверхность меховым валиком. Во избежание образования стыков необходимо наносить финишное покрытие на всю обрабатываемую поверхность сразу, от угла до угла.



Затем, не давая Лазури подсохнуть, поверхность растирается поролоновой губкой, создавая эффект «старины» и большей прозрачности.



Поверхность готова.