

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 1056

4 11.06.2013

**SILORA FIN**

легкая мелко-дисперсная шпатлевка

<b>ТИП ПРОДУКТА</b>	Готовая для применения водоразбавляемая легкая мелко-дисперсная шпатлевка.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется в сухих помещениях для выравнивания поверхностей стен и потолков и для финишной шпатлевки швов плит. В качестве подложки могут быть: гипс, древесно-волокнистая плита, бетон, легкий бетон, штукатурка и т.д.
<b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>	При помощи SILORA FIN можно достичнуть очень равномерную поверхность, и, поэтому, шпатлевка подходит в качестве финишной шпатлевки.
<b>ОДОБРЕНИЯ</b>	Изделие относится к <b>категории М1</b> строительных материалов по выбросам вредных веществ. Изделие получила международный сертификат соответствия CE, который регулируется нормами ЕС. Дополнительная информация: см. стр. 2 "CE маркировка".

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****Содержание сухих веществ** Прим. 68 весовых-%**Толщина слоя** 0 - 3 мм**Летучие органические вещества (VOC)** Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).**Практическая укрывистость** При сплошном выравнивании 1 л/м<sup>2</sup>, толщина слоя 1 мм. При частичном и шовном выравнивании два раза на гипсовой пластине прим. 0,3 л/м<sup>2</sup>.**Размер частиц** Макс. 0,2 мм**Плотность** 1,3 г/мл**Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50%** 2 - 3 часа/мм в зависимости от толщины слоя**Очистка инструментов** Вода**Цвета** Белая**Упаковочные размеры  
(доступность зависит от страны)** 0,5 L, 3 L, 10 L**См. на обороте**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.  
 Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором RENSA Maalarinpesuliuos и тщательно промыть водой.  
 Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.  
 Хрупкие основания и необработанную деревянную поверхность следует загрунтовать до нанесения шпатлевки.

### Нанесение

Шпатлевку наносить шпателем. Количество обработок зависит от качества поверхности. Высохшую шпатлевку можно окрашивать или оклеивать. До оклеивания зашпатлеванные поверхности следует предварительно заклеить. При шлифовании шпатлевки применять защитные очки и маску.

### Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.  
 Температура воздуха, шпатлевки и подложки быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

### Хранение

Хранить в прохладном помещении. Защищать от мороза. Срок хранения 1 год в неоткрытой упаковке.

### CE маркировка

Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и системам окраски.