

Кракелюр

Декоративный лак Кракелюр используется для создания искусственно состаренных поверхностей.

Декоративный лак КРАКЕЛЮР используется для создания искусственно состаренных поверхностей (эффект растрескивания). Применяется в сочетании с декоративными покрытиями Венецианская штукатурка, Венецианская штукатурка База С, Марокканская штукатурка, Карнавал и др. аналогичными материалами, а также с водно-дисперсионными красками. Для внутренних работ.

Технические характеристики

Свойства:

Нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал. Не разбавляется.

Внешний вид:

В массе жидкость белого цвета; после высыхания становится бесцветным.

Расход:

100 г/м² в 2 слоя валиком

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, технологические добавки.

Фасовка:

1 кг; 3 кг.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +30⁰. Не допускается замораживание материала.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности - от +15С до +30С. Не допускать сквозняков.

Инструмент:

Валик, кисть

Время высыхания:

«На отлип» - 1 час, полное – 4 часа. Высыхание финишного слоя: декоративные покрытия – 48 часов, краски – 24 часа. Нанесение защитного лака возможно только после полного высыхания финишного слоя.

Колеровка

Лак кракелюр не колеруется. Колеровке подлежит подложка и финишное покрытие (при желании).

Подготовка поверхности

Основание должно быть тщательно подготовлено, очищено от отслаивающихся участков, пыли, грязи, жира и других веществ, ухудшающих сцепление. Все неровности должны быть зашпатлеваны. Для укрепления основания и обеспечения хорошего прилегания материала, подготовленную поверхность необходимо обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения.

Инструкция по нанесению



Сперва наносится колерованная грунтовка укрывающая Optimist-Elite 100.



Цвет основания – это цвет будущих трещин. Для получения золотых трещин используется декоративная эмаль Optimist-Elite золото.



Затем наносится кракелюр валиком или кистью в 2 слоя. Сушка между слоями – 1 час. Кракелюр необходимо наносить очень тонким слоем, не допуская подтеков (максимальный расход не более 100 г/м² на 2 слоя). Второй слой можно наносить, когда первый слой станет полностью прозрачным.



После высыхания декоративного лака наносится Венецианская штукатурка кельмой (возможно нанесение других декоративных покрытий или в/д красок). Нанесение финишного слоя нельзя откладывать позже, чем на неделю. Также необходимо избегать попадания пыли на кракелюр перед нанесением красок и декоративных штукатурок.

Нанесение слишком толстого слоя финишного покрытия может привести к подтеканию. Размер трещин зависит от толщины финишного слоя. Направление трещин формируется в зависимости от направления движения инструмента (например, кисти для красок).

Стыкование финишного слоя производится не позднее 5 мин (для штукатурок), 1 мин (для красок), во избежание стягивания материала за инструментом.

Финишный слой начинает растрескивание:

- Для штукатурок - через 10-15 мин и заканчивается через 5-6 часов в зависимости от влажности помещения;
- Для красок - через 5-10 мин и заканчивается через 1-2 часа в зависимости от влажности помещения.



Покрытие готово*.

*Возможна влажная уборка при нанесении защитного лака Оптимист L-208.

