



КОМАНДОР

20.05.2010 г.  
**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

## **ТАСМАНИЯ      универсальная акриловая грунтовка (концентрат)**

<b>Тип</b>	Водоразбавляемая укрепляющая и saniрующая акриловая грунтовка глубокого проникновения для фасадов и интерьеров. Содержит добавки против грибков и плесени.
<b>Область применения</b>	Для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волокнистых плит под окраску их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами. При проведении ремонтных работ применять для грунтования старых мелящих покрытий и остатков побелки. Выравнивает впитывающую способность поверхности, уменьшает расход краски.

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Норма расхода</b>	50-200 г/м <sup>2</sup> концентрата в зависимости от пористости и толщины слоя укрепляемого материала.
<b>Сухой остаток</b>	12-18%
<b>Удельный вес</b>	1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Распыление, валик, кисть.
<b>Время высыхания</b>	К окраске приступить не ранее, чем через 24 часа после грунтования. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
<b>Блеск</b>	Не нормируется.
<b>Цвет</b>	После высыхания - бесцветная.
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая, в том числе в промышленной среде.
<b>Хранение</b>	Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 2 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	Пластмассовые канистры 3 л, 10 л.

Достоверность данных технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечено фирменной системой контроля качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при нарушении правил безопасной работы и при производстве работ не в соответствии с местным законодательством.



КОМАНДОР

20.05.2010 г.  
**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

## **ТАСМАНИЯ      универсальная акриловая грунтовка (концентрат)**

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Подготовка поверхности**      Вновь оштукатуренные поверхности и конструкции из сборного и монолитного бетона выдержать до грунтования и окраски не менее 28 суток. Шпатлеванные поверхности при ремонтной окраске выдержать не менее 14 суток.  
Бетонные поверхности, подлежащие окраске, очистить от цементного клея шлифованием, гидropескоструйной обработкой, промывкой под высоким давлением.  
Ранее окрашенные поверхности промыть под давлением водой без применения моющих средств, при необходимости восстановить утраты ремонтными растворами. Плотные бетонные поверхности допускается окрашивать без предварительного грунтования.  
При ремонтной окраске следует определить тип старого покрытия, мелящие старые покрытия грунтовать как зашпатлеванные поверхности. Допускается грунтовать только отремонтированные и зашпатлеванные участки.  
**Внимание!** Не грунтовать поверх старых покрытий из органо-силикатных и кремний-органических красок. Эти покрытия следует полностью удалять до шпатлевания, грунтования и окраски.
- Условия при окраске**      Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность ограждающих конструкций не должна превышать 8%. Температура поверхности, краски и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробное грунтование на небольшом участке фасада для отработки технологии и уточнения расхода грунтовки.
- Окраска**      Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой в соотношении 1 или 2 части воды на 1 часть грунтовки. Соотношение смешивания выбирают в зависимости от впитывающей способности окрашиваемой поверхности. Рабочий раствор грунтовки готовить в количестве, которое будет израсходовано за одну смену. При приготовлении рабочего раствора воду добавлять в концентрат, не наоборот. Не применять ведра из оцинкованной жести. Рабочий раствор грунтовки наносить всегда не менее чем за два слоя методом «мокрый по мокрому» распылением, валиком или кистью. Продолжительность сушки до окраски не менее 24 часов.
- Состав**      Дисперсия акрилового сополимера, вода, функциональные добавки.
- Очистка инструментов**      Малярные инструменты очищать водой.
- Охрана труда**      Следует применять защитные очки, перчатки, а при окраске распылением – респираторы. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
- Охрана окружающей среды**      Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и тару можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
- Изготовитель**      ООО «Текнос Деко», 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипень, Ропшинское шоссе, дом 2, корп. 4.,  
тел./факс 8 (812) 960-1320, sales@teknosdeko.ru, <http://www.teknosdeko.ru>

Достоверность данных технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечено фирменной системой контроля качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при нарушении правил безопасной работы и при производстве работ не в соответствии с местным законодательством.