

Венецианская штукатурка База С

Разработана для колеровки в тёмные и насыщенные тона. Имитирует роскошные покрытия дворцов эпохи Возрождения, идеально воссоздавая потрясающий эффект натурального мрамора.

Технические характеристики

Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

Внешний вид:

Белая густая паста.

Расход:

Материал 0,3-1,2 кг/м² (в зависимости от метода нанесения).
Воск 30 г/м².

Состав:

Латекс акриловый, функциональные добавки, наполнитель, загуститель, вода.

Фасовка:

7 кг; 15 кг.

Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5⁰С до +30⁰С. Возможны хранение и транспортировка при температуре до -20⁰С не более одного месяца.

Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5⁰С до +35⁰С.

Инструмент:

Меховой валик, кельма из нержавеющей стали, шпатель 15 см, шпатель 30, шпатель-помощник.

Время высыхания:

24 часа.


Подготовка поверхности

Основание для нанесения материала должно быть идеально гладким. Поверхность основания должна быть хорошо высушенной, не иметь непрочных держащихся и отслаивающихся участков, выровнена с помощью финишной шпатлевки. Подготовленную поверхность обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 100 Optimist-Elite.

Колеровка

Для данного метода нанесения материал колеруется в массе. Также колеруется воск декоративной пастой Optimist-Elite (серебро).


Инструкция по нанесению



Первый слой материала накатывается меховым валиком разнонаправленными движениями тонким слоем.



Через 1-2 часа необходимо обработать поверхность шпателем 15 см методом «железнения» для придания глянца поверхности и проявления рисунка.



Нанесение 2 и 3 слоя. Взять небольшое количество материала на кончик кельмы и сформировать рисунок. Таким образом, наносить до 1 м². Во избежание появления видимых стыков не рекомендуется оставлять прямолинейные границы между участками. Не дав материалу подсохнуть, кельмой пригладить рисунок покрытия.



Через 1-2 часа необходимо обработать поверхность кельмой методом «железнения».



Далее на покрытие наносится заколерованный воск Optimist-Elite для проявления рисунка и придания поверхности серебристого перелива.



После подсыхания воска необходимо приступить к его полировке с помощью полировальной машинки с насадкой из мягкого неполосящего материала. Ориентировочное время высыхания финишного покрытия - 1 час (воск не должен прилипнуть к рукам, но при этом нельзя дать ему пересохнуть). Максимальная скорость – 2000-3000 оборотов/мин.

Полирование производится до тех пор, пока не будет получена равномерная глянцевая поверхность.



Поверхность готова.