

## Византия. Фасадная линия

Готовый к применению паропроницаемый отделочный материал для наружных и внутренних работ. Для декоративной отделки фасадов, стен, потолков, сложных поверхностей. ВИЗАНТИЯ создает «деревенский» стиль с мягким фактурным рисунком стен. Типы оснований: цементная и цементно-известковая штукатурка, бетон, кирпич, асбестоцементные и гипсокартонные плиты, ДСП, ДВП и другие подобные поверхности.

### Технические характеристики

#### Свойства:

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал.

#### Условия нанесения:

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от +5<sup>0</sup>С до +35<sup>0</sup>С.

#### Уход за инструментом:

Сразу после окончания работ с материалом инструмент промыть большим количеством воды.

#### Расход:

1-3 кг/м<sup>2</sup> (в зависимости от метода нанесения).

#### Время высыхания:

От 24 до 72 часов, в зависимости от фактуры рисунка (толщины слоя).

#### Состав:

Водная дисперсия полимера, пигмент, минеральные наполнители, производные целлюлозы, функциональные добавки, вода.

#### Срок годности:

1 год со дня изготовления.

#### Хранение и транспортировка:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5<sup>0</sup>С до +30<sup>0</sup>С. Возможно хранение и транспортировка при температуре до -25<sup>0</sup>С не более одного месяца.

#### Меры предосторожности:

При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу – снять ватным тампоном и промыть загрязненный участок обильным количеством воды.

### Инструкция по нанесению

Нанесение рельефных штукатурок не требует идеально ровной подготовленной поверхности и скрывает мелкие дефекты. Поверхность перед нанесением рекомендуется обработать грунтовкой «Оптимист» глубокого проникновения или проникающей, а затем грунтовкой укрывающей 500 Optimist-Elite. Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.

ВИЗАНТИЯ для фасадного применения, как правило, колеруется в массу. Покрытие наносится кельмой равномерным слоем до 3 мм и сразу же формируется рисунок. После полного высыхания поверхности можно покрасить выступающие части рельефного рисунка фасадной краской «Оптимист», что придаст дополнительный декоративный эффект готовому покрытию. В этом случае перед покраской поверхность шлифуется для удаления гребешков, «задиров» и неровностей с помощью шлифовальной терки (размер зерна 12-16).