
ТИП ПРОДУКТА	Готовая для применения водоразбавляемая легкая шпатлевка для влажных помещений.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется во влажных помещениях для выравнивания швов и сплошного выравнивания поверхностей стен и потолков. В качестве подложки могут быть: гипс, древесно-волоконная плита, бетон, легкий бетон, штукатурка и т.д. Подходит также для выравнивания швов плит.
СПЕЦСВОЙСТВА	SILORA LW обладает хорошими адгезионными и заполняющими свойствами. Содержит антиплесневые вещества длительного действия.
ОДОБРЕНИЯ	Изделие получила международный сертификат соответствия CE, который регулируется нормами ЕС. Дополнительная информация: см. стр. 2 "CE маркировка".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Содержание сухих веществ	Прим. 61 весовых- %
Толщина слоя	0 - 4 мм
Летучие органические вещества (VOC)	Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC).
Практическая укрывистость	При сплошном выравнивании 1 л/м ² , толщина слоя 1 мм. При частичном и шовном выравнивании два раза на гипсовой пластине прим. 0,3 л/м ² .
Размер частиц	Макс. 0,2 мм
Плотность	1,0 г/мл
Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 %	2 - 3 часа/мм в зависимости от толщины слоя.
Очистка инструментов	Вода
Цвета	Серо-голубая
Упаковочные размеры (доступность зависит от страны)	0,5 L, 3 L, 10 L

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.
 Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором RENSA Maalarinpesuliuos и тщательно промыть водой.
 Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.
 Хрупкие основания и необработанную деревянную поверхность следует загрунтовать до нанесения шпатлевки.

Нанесение

Шпатлевку наносить шпателем. Количество обработок зависит от качества поверхности. Высохшую шпатлевку можно окрашивать или клеивать. До оклеивания зашпатлеванные поверхности следует предварительно заклеить.
 При шлифовании шпатлевки применять защитные очки и маску.


Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
 Температура воздуха, шпатлевки и подложки быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Хранение

Хранить в прохладном помещении. Защищать от мороза. Срок хранения 1 год в неоткрытой упаковке.

CE маркировка

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Finishing materials for plasterboard. Interior use. Hand application.	
Adhesion	> 0,35 MPa
Reaction to fire	B-s1, d0

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.