



КОМАНДОР

20.05.2010 г.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### **БАРБАДОС      акриловая интерьерная краска для стен и потолков**

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная полуматовая краска на основе акриловых сополимеров.
<b>Область применения</b>	<p>Для высококачественной окраски и отделки оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей в помещениях, требующих регулярной влажной уборки, а также обоев под окраску, древесно-стружечных и древесно-волоконистых плит.</p> <p>Рекомендована для интерьеров жилых и общественных зданий, помещений общественного назначения, в том числе с повышенной влажностью. Не применять в помещениях с постоянно высокой влажностью. Может применяться для окраски в детских, лечебно-профилактических учреждениях и спортивных сооружениях. Допускается окраска предварительно загрунтованных радиаторов отопления.</p>

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Норма расхода</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л в 1 слой на гладкие подготовленные поверхности. При окраске обоев и рельефных поверхностей расход не нормируется.
<b>Сухой остаток</b>	40-55% в зависимости от цвета.
<b>Удельный вес</b>	1,0-1,3 кг/л в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Распыление, валик, кисть.
<b>Время высыхания</b>	При нормальных условиях высыхает за 2 часа. Следующий слой рекомендуется наносить через 24 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
<b>Блеск</b>	Полуматовая.
<b>Базис</b>	А, С.
<b>Цвет</b>	Колеруется по каталогам "Симфония", "NCS", "RAL" и другим.
<b>Хранение</b>	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л), 20 л (наполнение 18 л).

Достоверность данных технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечено фирменной системой контроля качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при нарушении правил безопасной работы и при производстве работ не в соответствии с местным законодательством.



КОМАНДОР

20.05.2010 г.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### **БАРБАДОС акриловая интерьерная краска для стен и потолков**

#### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений и пыли. При ремонтной окраске предварительно определить тип старого покрытия. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, глянцевую поверхность старых покрытий обезжирить, промыть водой, шлифовать до матового состояния, удалить пыль. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность чистой водой. Мелящие шпательные поверхности грунтовать укрепляющей грунтовкой «Тасмания» согласно технической спецификации на материал. Бетонные поверхности допускается окрашивать без предварительного грунтования. При окраске радиаторов отопления краску наносить в два слоя на предварительно загрунтованную поверхность.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, краски и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробную окраску на небольшом участке для отработки технологии, согласования цвета и уточнения расхода лакокрасочных материалов.
<b>Окраска</b>	Краску наносить в два слоя распылением, валиком или кистью. Краску перед употреблением перемешать. Краску на первый слой допускается разбавить чистой водой не более чем на 10%, при окраске вторым слоем краску не разбавлять. Рабочий раствор краски готовить в количестве, которое будет израсходовано за одну смену. Рекомендуемая продолжительность межслойной сушки при окраске впитывающих поверхностей не менее 24 часов.
<b>Состав</b>	Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнитель, загустители, вода, функциональные добавки.
<b>Очистка инструментов</b>	Малярные инструменты очищают водой.
<b>Охрана труда</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Следует применять защитные очки, перчатки, при окраске распылением – респираторы. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
<b>Изготовитель</b>	ООО «Текнос Деко», 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипень, Ропшинское шоссе, дом 2, корп. 4., тел./факс 8 (812) 960-1320, sales@teknosdeko.ru, <a href="http://www.teknosdeko">http://www.teknosdeko</a>

Достоверность данных технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечено фирменной системой контроля качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при нарушении правил безопасной работы и при производстве работ не в соответствии с местным законодательством.