

TEKNOSPRO BREPLASTA A

шпатлевка для древесных работ

| | |
|---------------------|---|
| ТИП ПРОДУКТА | Готовая для применения, водоразбавляемая шпатлевка на основе алкида/акрила. |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Используется для частичного или полного шпатлевания на сухих внутренних поверхностях, таких, как: мебель, оконные рамы и двери. Может использоваться на металлических поверхностях, а также на стенах и потолках, где требуется очень гладкая поверхность. |
| СПЕЦСВОЙСТВА | TEKNOSPRO BREPLASTA A обладает хорошей адгезией и заполняющей способностью. Шпатлевка быстро сохнет, практически без запаха и стойкая к влаге. Шпатлевка позволяет получить поверхность, пригодную для окрашивания мебельными и высокоглянцевыми поверхностными красками. |
| ОДОБРЕНИЯ | Изделие получила международный сертификат соответствия CE, который регулируется нормами ЕС. Дополнительная информация: см. стр. 2 "CE маркировка". |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| Содержание сухих веществ | Прим. 59 объемных % |
| Толщина слоя | 0 - 2 мм |
| Летучие органические вещества (VOC) | Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC). |
| Практическая укрывистость | 0,5 л/м ² при толщиной слоя 0,5 мм. |
| Размер частиц | Макс. 0,03 мм |
| Плотность | 1,8 г/мл |
| Время высыхания, +23°C, относительная влажность 50 % | 1 - 2 часа/ мм в зависимости от толщины слоя |
| Очистка инструментов | Вода |
| Цвета | Белая |
| Упаковочные размеры (доступность зависит от страны) | 0,19 L, 0,5 L, 3 L |

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.
Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором RENSA Maalarinpesuliuos и тщательно промыть водой.
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.
Хрупкие подложки, а также необработанные деревянные и металлические поверхности следует загрунтовать до нанесения шпатлевки.

Нанесение

Шпатлевка наносится шпателем. Количество обработок зависит от неровности поверхности. Высохшую шпатлевку можно окрашивать или клеивать. До оклеивания зашпатлеванные поверхности следует предварительно заклеить.
При шлифовании шпатлевки рекомендуется применять защитные очки и маску.

Условия нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Температура воздуха, шпатлевки и подложки быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Хранение

Хранить в прохладном помещении. Защищать от мороза. Срок хранения 1 год в неоткрытой упаковке.

CE маркировка

| | |
|---|------------|
|  | |
| Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13 | |
| EN 15824 Finishing compounds. Interior use. Hand application. | |
| Adhesion | > 0,35 MPa |
| Reaction to fire | B-s1, d0 |

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.