

**ОАЗИС ПЛЮС краска  
для стен водно-  
дисперсионная**

<b>Тип</b>	Водно-дисперсионная моющаяся акриловая матовая краска для помещений с повышенной влажностью: кухни, подвалы, лестничные клетки и др. (кроме ванных комнат).
<b>Область применения</b>	Краска предназначена для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях по бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным ДВП, ДСП, гипсокартону и др. пористым поверхностям. Образует прочное, влагостойкое, моющееся покрытие.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На невпитывающие поверхности 100-120 г/кв.м. На впитывающие поверхности 140-160 г/кв.м в зависимости от цвета и метода нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Около 50%, в зависимости от цвета.
<b>Удельный вес</b>	Около 1,4 кг/л, в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением.
<b>Время высыхания</b>	При нормальных условиях за 1 час. Следующий слой можно наносить через 1,5-2 часа.
<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>Базис</b>	AP (код S83 6201) и C (код S83 6003)
<b>Цвет</b>	Колеруется по каталогам "Симфония" и "Мониколор Нова" в цвета близкие к образцам каталогов.
<b>Хранение</b>	Хранить в плотно закрытой таре. Предохранять от мороза. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 3 года со дня изготовления.
<b>Тара</b>	2.7 л, 9 л, 18 л.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Предварительная обработка</b>	Новую поверхность очистить от грязи, пыли, и жира. С ранее окрашенной поверхности снять отслаивающуюся краску и зашкурить поверхность. Меловую побелку и известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность водой со стиральным порошком, а затем чистой водой.
----------------------------------	--

- Условия при окраске** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 град.С, а относительная влажность воздуха менее 80%.
- Окраска** Краску перед употреблением перемешать, а при необходимости разбавить водой. Краску наносить кистью, валиком или распылением в 2 слоя с промежуточной сушкой при 18-23 град.С в течение 1,5-2 часов. Краску базы АР рекомендуется колеровать в светлые тона. Краску базы С использовать только колерованной.
- Очистка инструментов** Малярные инструменты очищают водой.