

---

<b>ТИП ЛАКА</b>	NATUREX- глянцевый паркетный водоразбавляемый лак на основе акрилата и полиуретана. Предназначен для поверхностной лакировки паркетов и дощатых полов.	
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется для лакировки сосновых, березовых, дубовых, ясеневых и буковых паркетов, дощатых полов и лестниц, которые ранее обработаны грунтовочным паркетным лаком NATUREX-PRIMER. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использование лака NATUREX для лакировки экзотических пород дерева, таких, как, махагони, без испытания лака на образце, чтобы выяснить пригодность лака на данной поверхности.	
<hr/>		
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>		
<b>Содержание сухих веществ</b>	Прим. 32 объемных %	
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	EU VOC допустимое значение (кат A/i): 140 г/л 2010. VOC изделия: макс. 140 г/л.	
<b>Практическая укрывистость</b>	Нанесение кистью или войлоковым шпателем:	8 - 12 м <sup>2</sup> /л
	Нанесение мохеровым шпателем:	12 - 15 м <sup>2</sup> /л
	Общий расход на чистой поверхности:	2 - 3 л/10 м <sup>2</sup>
	Общий расход на ранее лакированной поверхности:	прим. 1,5 л/10 м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания, +23°C / 50 % RH</b>	От пыли и покрытие следующим слоем через 1-3 часа. Для эксплуатации через сутки после последней обработки лаком. Избегать все же подвержения поверхности сильному износу в течение первых двух недель.	
<b>Разбавитель, очистка инструментов</b>	Вода. Рабочие инструменты после работы немедленно промыть водой.	
<b>Глянец</b>	Глянцевая	
<b>Светостойкость</b>	Хорошая. Не желтеет.	

---

См. на обороте

---

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, тщательно отшлифованной и очищенной от пыли и прочих загрязнений. Тщательно смешать паркетный лак NATUREX до применения и между его нанесениями. При этом следует избегать взбивать его воздухом.

Необработанный паркет и дощатые полы: Загрунтовать грунтовочным лаком NATUREX-PRIMER, соблюдая инструкции по применению. Отделку поверхности выполнить паркетным лаком NATUREX в 2 - 3 слоя с помощью войлокового или мохерового шпателя. Нанести лак по волокнам и узорам дерева.

Ранее лакированные полы: Прежде всего рекомендуется полностью отшлифовать поверхности до чистых и соблюдать вышеуказанную инструкцию по обработке паркета и дощатого пола. Если старое покрытие в хорошем состоянии, то лак NATUREX может быть нанесен на поверхность, которая тщательно отшлифована (бумага 150 или мелче), соблюдая инструкцию по поверхностной лакировке. В таком случае, следует перед тем, как приступить к обработке всей поверхности, испытать лак на небольшом участке, чтобы убедиться, что есть адгезия.

Лестницы: Соблюдать при лакировке или предыдущую инструкцию, или нанести лак кистью. Первый слой лаком NATUREX нанести тонким слоем и дать высохнуть не менее часа. Отшлифовать поверхность и тщательно удалить пыль. Затем нанести второй слой и дать высохнуть в течение, примерно, 3 часов до нанесения третьего слоя.

### Условия нанесения лака

Во время нанесения и высыхания лака температура воздуха, поверхности и лака должны быть выше +10°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

### Хранение

Защищать от мороза.

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице [www.teknos.com](http://www.teknos.com) Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.

---