



20.05.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**КОМАНДОР****ТАСМАНИЯ интерьерная укрепляющая акриловая грунтовка (концентрат)**

Тип	Водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ. Содержит специальный пленочный биоцид, препятствующий образованию и росту грибков и плесени на покрытиях и под ними.
Область применения	Для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волокнистых плит под окраску их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами. При проведении ремонтных работ применять для грунтования старых мелящих покрытий и остатков побелки. Может применяться для пылесвязывания бетонных полов. Выравнивает впитывающую способность поверхности, уменьшает расход краски.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма расхода	50-200 г/м ² концентрата в зависимости от пористости и толщины слоя укрепляемого материала.
Сухой остаток	12-18%
Удельный вес	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Распыление, валик, кисть.
Время высыхания	К окраске приступать не ранее, чем через 24 часа после грунтования. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Блеск	Не нормируется.
Цвет	После высыхания - бесцветная.
Хранение	Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 2 года со дня изготовления.
Тара	Пластмассовые канистры 3 л, 10 л.

Достоверность данных технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечено фирменной системой контроля качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при нарушении правил безопасной работы и при производстве работ не в соответствии с местным законодательством.



КОМАНДОР

ТАСМАНИЯ интерьерная укрепляющая акриловая грунтовка (концентрат)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Удалить отслаивающуюся краску, шпатлевку, новые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности выдержать не менее 7 суток, удалить пыль и другие загрязнения. **Внимание!** Не грунтовать поверх старых покрытий из органо-силикатных и кремний-органических красок. Эти покрытия следует полностью удалять до шпатлевания, грунтования и окраски.

Условия при окраске Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура поверхности, грунтовки и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробное грунтование на небольшом участке поверхности для отработки технологии и определения практического расхода грунтовки.

Окраска Приготовить рабочий раствор грунтовки разбавлением концентрата чистой водой.

Вид обрабатываемой поверхности	Объемное соотношение концентрат:вода
Грунтование потолков и стен из гипсокартона, гипсовых и известково-цементных шпатлевок под окраску, прочных мелящих покрытий из водных красок	1:3
Грунтование старой штукатурки, ранее беленой, остатков смывтой побелки	1:2
Грунтование грубых штукатурок до шпатлевания готовыми акриловыми шпатлевками	1:1
Обеспыливающая обработка бетонных полов под напольные покрытия	Не разбавлять

Рабочий раствор грунтовки приготовить в количестве, которое будет израсходовано за сутки. Не применять ведра из оцинкованной жести. Рабочий раствор грунтовки наносить за два слоя, методом «мокрый по мокрому». Продолжительность сушки до окраски не менее 24 часов.

Состав Дисперсия акрилового сополимера, вода, функциональные добавки.

Очистка инструментов Малярные инструменты очищать водой.

Охрана труда Следует применять защитные очки, перчатки, а при грунтовании распылением – респираторы. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Охрана окружающей среды Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и тару можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.

Изготовитель ООО «Текнос Деко», 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипень, Ропшинское шоссе, дом 2, корп. 4., тел./факс 8 (812) 960-1320, sales@teknosdeko.ru, <http://www.teknosdeko.ru>

Достоверность данных технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечено фирменной системой контроля качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при нарушении правил безопасной работы и при производстве работ не в соответствии с местным законодательством.